

NI-BASIS-LEGIERUNGEN

Verfügbare Produktvarianten

Bleche

Werkstoffbezeichnung		Normen	
2.4632	SEL	B637	ASTM
2.4969		5829	AMS
N07090	UNS		
NiCr20Co18Ti	EN		
NCK20TA			
Alloy 90	Market grade		
Nimonic 90			

Richtanalyse

C	Cr	Ni	Co	Ti	Al	B	Fe
0,07	19,50	Rest	16,30	2,50	1,40	≤ 0,02	≤ 1,50

Für weitere Informationen siehe www.voestalpine.com/boehler-edelstahl

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@boehler-edelstahl.at

www.voestalpine.com/boehler-edelstahl

voestalpine

ONE STEP AHEAD.