ACIERS AUSTÉNITIQUES

Variantes de produits disponibles

Produit long

Description du produit

BÖHLER A204 acier inoxydable austénitique coulé conventionnellement

Propriétés

- Bonne polissabilité en raison d'un très haut degré de pureté
- Haute résistance à la corrosion (hautes teneurs en Cr, Mo et N)
- Microstructure austénitique stable et homogène
- Conforme aux normes actuelles en vigueur (ex : RoHS)
- Relargage nickel extrêmement faible

Procédé d'élaboration : Coulée à l'air

Composition chimique : Teneurs modérées + teneur faible en S, Ni, Mo, peu de Ti,Nb,V

Teneur en ferrite : Mineure, max. 0,5%

Propreté inclusionnaire : Bonne, DIN K3 max. 10

Granulométrie : 6 et plus fine

Polissabilité : Bonne

Résistance à la corrosion : Bonne

Composition chimique

C	Cr	Mo	Ni
≤ 0,03	~17,5	~2,5	~13,3

Pour plus d'informations, voir www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25
8605 Kapfenberg, AT
T. +43/50304/20-0
E. info@bohler-edelstahl.at
www.voestalpine.com/bohler-edelstahl

voestalpine
ONE STEP AHEAD.