

# NI-BASIS-LEGIERUNGEN

## Verfügbare Produktvarianten

Langprodukte

Werkstoffbezeichnung		Normen	
2.4632	SEL	B637	ASTM
2.4969		5829	AMS
N07090	UNS		
NiCr20Co18Ti	EN		
NCK20TA			
Alloy 90	Market grade		
Nimonic 90			

## Richtanalyse

C	Cr	Ni	Co	Ti	Al	B	Fe
0,07	19,50	Rest	16,30	2,50	1,40	≤ 0,02	≤ 1,50

Für weitere Informationen siehe [www.voestalpine.com/boehler-edelstahl](http://www.voestalpine.com/boehler-edelstahl)

**voestalpine BÖHLER** Edelstahl GmbH & Co KG

Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. [info@boehler-edelstahl.at](mailto:info@boehler-edelstahl.at)

[www.voestalpine.com/boehler-edelstahl](http://www.voestalpine.com/boehler-edelstahl)

**voestalpine**

ONE STEP AHEAD.